

普通聚酰胺固化剂

名称	外观	色度Gardner	粘度 (mPa.s, 25℃)	胺值(mgKOH/g)	酸值(mgKOH/g)	固体份 (%)	活泼氢当量 (g/Eq)	百克树脂(E-51)用量(Phr)	凝胶时间(min@25℃, 150g混合料)	薄膜干燥时间(hr@25℃)	用途
DJ2318	琥珀色透明液体	<12	50000-70000	180±10	<2	99±1	226	115	100	2.5	高粘度聚酰胺, 用于单组份阴极电泳涂料, 固化性能优越。
DJ2320		<12	60000-90000	200±10	<2	99±1	160	100	110	7	附着力及挠性好, 良好的柔韧性和硬度。通常用于双组份阴极电泳漆。
DJ2321		<12	22000-38000	210±20	<2	98±2	180	100	90	6	中粘度聚酰胺, 良好的粘接性、附着力和耐水性
DJ2323		<12	23000-43000	230±15	<2	99±1	160	82	85	8.5	中等粘度无溶剂聚酰胺, 固化速度优于650, 固化物韧性好, 硬度高, 且固化物剪切力优良, 无油面现象。
DJ2331		<12	9000-11000	310±20	<2	99±1	125	66	120	8	中等粘度, 固化物韧性好, 附着力优良, 且硬度高。
DJ2340H		<12	6000-8000	400±20	<2	98±2	94	48	100	2.5	中粘度聚酰胺, 用于单组份阴极电泳涂料, 固化物性能优越。
DJ2340		<12	3000-6000	400±10	<2	98±2	94	48	90	2.2	中粘度聚酰胺, 良好的耐化性、附着力和硬度。
DJ2350		<12	1500-3500	500±20	<2	98±2	54	29	140	5	中粘度, 耐化性好, 固化物韧性好, 玻璃化温度高。
DJ2421		<12	50000-70000	210±20	<2	99±1	180	100	90	6	用于普通的环氧地坪, 良好的耐化性、耐水性和耐盐雾性, 附着力好, 挠性好, 良好的柔韧性和硬度高。
DJ2426		<12	17000-23000	260±10	<2	99±1	145	70	75	6	中等粘度, 固化物韧性好, 附着力优良, 适用于单组份电泳涂料。
DJ2428		<12	4000-6000	280±10	<2	99±1	135	66	120	10	低粘度, 可使用时间长, 良好的附着力、柔韧性、耐化性。
DJ2431		<12	9000-11000	310±10	<2	99±1	125	66	124	10	中粘度聚酰胺, 低毒性, 耐化性好, 与各种基材具有良好的粘接性。
DJ2434		<12	10000-20000	340±20	<2	98±2	100	55	150	10	良好的耐腐蚀性, 对各种基材具有极好的粘接性, 色泽稳定。
DJ2440		<12	1500-3000	400±20	<2	98±2	80	40	100	2.5	低粘度聚酰胺, 快速固化, 低毒性, 固化物硬度和抗冲击性良好。
DJ2440H		<12	10000-20000	400±20	<2	99±1	100	53	115	7.5	中粘度聚酰胺, 中等可使用时间, 具有极好的粘接性和附着力, 良好的柔韧性, 耐盐雾性好。
DJ2524		<12	9000-13000	245±15	<2	99±1	160	60	80	8	中等粘度无溶剂聚酰胺, 固化速度优于651, 固化物韧性好、硬度高, 应用于砂纸底胶用固化剂。
DJ300		<12	5000-12000	300±20	<2	99±1	130	66	80	5	固化速度比650快, 粘接性和硬度良好。
DJ650		<12	5000-20000	200±20	<2	98±2	180	90	100	6.5	中粘度与液体环氧树脂配比宽, 粘结性良好且固化物抗冲击强度高, 耐水性好, 最显著特点是性价比高。
DJ651		<12	2000-5000	400±20	<2	98±2	94	50	60	4	低毒, 粘接性和硬度良好, 优异的耐化性。

注: 180Kg、18Kg铁桶包装或根据客户需求定制。

肥城德源化工有限公司 地址: 山东省肥城市济兗路024号

网址: <http://www.deyuanhg.net>,

电话: 0538-3462837 3461848

传真: 0538-3462179